

Fiche technique

Carrousel 70

Code : 5545627

Les points de données ont été déterminés en utilisant la méthode d'essai ESTL certifiée conformément à la norme ISO 17025 : *Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais.*

Épaisseur du film			Équivalent 70 G
PROPRIÉTÉS DU FILM	UNITÉ	UNITÉ NOMINALE	TOLÉRANCE
Pré-étirement ultime à la rupture	%	360	+/-10%
Force ultime à la rupture	Lbf	30	+/-10%
Confinement de la charge à 300s	Lbf	3.2	+/-10%
Force de résistance à la déchirure Elmendorf	Lbf	12	+/-10%
Temps nécessaire à la rupture @ élongation	Sec	7	+/-10%
Temps nécessaire a la rupture @ chute	Sec	1.3	+/-10%
Force nécessaire a la perforation	Lbf	5.7	+/-10%
Déplacement à la perforation	Inch	2.5	+/-10%
Force de décollement à 300 %	Lbf	0.2	+/-10%

NOTE : Les données présentées ci-dessus sont des valeurs nominales du type de produit décrit et ne doivent pas être considérées comme des spécifications. Par conséquent, aucune garantie n'est exprimée ou sous-entendue.