

Fiche technique

Terra PST2

Code : 5663097

Les points de données ont été déterminés en utilisant la méthode d'essai ESTL certifiée conformément à la norme ISO 17025 : *Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais.*

PROPRIÉTÉS DU FILM	UNITÉ	UNITÉ NOMINALE	TOLÉRANCE
Pré-étirement ultime à la rupture	%	90	+/-10%
Force ultime à la rupture	N	26	+/-10%
Confinement de la charge à 300s	N	2.3	+/-10%
Force de résistance à la déchirure Elmendorf	N	13	+/-10%
Temps nécessaire à la rupture @ élongation	Sec	5.2	+/-10%
Temps nécessaire à la rupture @ chute	Sec	1	+/-10%
Force nécessaire à la perforation	N	4	+/-10%
Déplacement à la perforation	Inch	3	+/-10%
Force de décollement à 300 %	N	0.3	+/-10%

NOTE : Les données présentées ci-dessus sont des valeurs nominales du type de produit décrit et ne doivent pas être considérées comme des spécifications. Par conséquent, aucune garantie n'est exprimée ou sous-entendue.